



cargodur

Technická data*

Objemová hmotnost	EN 1602	Kg/m ³	35
Pevnost v tlaku	EN 826	kPa	279
E - modul		MPa	7,2
Pevnost v ohybu	EN 12089	kPa	350
Pevnost v tahu v příčném směru	EN 1607	kPa	390
E - modul		MPa	12,0
Pevnost ve smyku	EN 12090 (DIN 53294)	kPa	240
Pevnost ve stříhu	EN 12090 (DIN 53427)	kPa	210
Uzavřenost buněk	ISO 4590	%	95
Nasákavost	EN 12087	max %	3
Rozsah teplot	-	°C	-30/+120
Třída hořlavosti	DIN 4102 EN 13501-1	-	B3
Tepelná vodivost *	EN 12667	W/(mK)	0,020-0,022

* Data převzata z originálních dokumentů výrobce puren gmbh

** Laboratorní hodnota

PSP izoterm s.r.o.
Dráby 734
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 422 091
psp@pspizoterm.cz
www.pspizoterm.cz